CRYSTAL WB-AC 1K®

Su Bazlı Akrilik Tek Bileşenli Beton Cilası

Teknik Bilgi Föyü
Revizyon No: 00 | **Düzenleme**
02/2026

TANIMI

CRYSTAL WB-AC 1K, beton ve beton görünümlü kaplama sistemleri için son kat koruyucu olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Su bazlı akrilik esaslı bir ciladır.
- Kir tutmaz.
- Yüzeyde film tabakası oluşturur.
- Uygulandığı yüzeyin mukavemetini arttırır.
- Dayanıklıdır.
- Sıvılara karşı kısa süreli koruma sağlar.
- Tam mat, yarı mat, parlak seçenekleri mevcuttur.

UYGULAMA

CRYSTAL WB-AC 1K akrilik cila sulandırılmadan, bir rulo ile yüzeyin her yerine eşit miktarda uygulanmalıdır. CRYSTAL WB-AC 1K ikinci ve diğer kat uygulamaları için ilk katın kuru (+20 °C'de en az 2 saat geçtikten sonra) olması beklenmelidir. Tam koruma sağlanması istenirse üzerine CRYSTAL WB-PU 2K eşit miktarda uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

CRYSTAL WB-AC 1K cilası uygulanmış zemini kuruyana kadar tam koruma sağlanmalı, trafiğe açılmamalıdır. Kullanılan ekipmanları uygulama sonrası hemen su ile temizlenmelidir. Tam kürlenmesini 5-7 gün sonra tamamlar. Tam kürlenme olmadan ağır trafiğe açılırsa uzun ömürlü bir yüzey elde edilemez.

Teknik Özellikler

Sarfiyat	~0,100 kg/m²
Yoğunluk	1,03±0,03 gr/cm³
pH Değeri	~8.5
İkinci Kat Uygulama (+20°)	~2 saat
Üzerinde Yürünebilme (+20°)	~8-12 saat
Tam Kürlenme	~7 gün
Görünüm	Beyaz sıvı
Suda Çözünürlük	Tamamen
Uygulama Sıcaklığı	Yüzey sıcaklığı +15 ile +25°C arası olmalıdır
Kuruma Süresi	~4-5 saat
Ambalaj	5 kg ambalaj
Raf Ömrü & Depolama	Orijinal açılmamış ambalajında,kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay