

## CRYSTAL PRIMER-100

### STİREN/AKRİLİK ESASLI, ÇOK AMAÇLI ASTAR

#### Kullanım Alanları:

CRYSTAL PRIMER-100, çimento esaslı tesviye şap ve tamir harçları, çimento esaslı son kat zemin ve duvar kaplamaları ve endüstriyel kaplamaları uygulama öncesinde kullanılmak üzere geliştirilen, tek komponentli, stiren/akrilik esaslı bir üründür.

#### Özellikleri:

- Üzerine uygulanan ürünün aderansını artırır, yayılımı hızlandırır.
- Üzerine uygulanan üründe hava kabarcığı oluşmasını engeller.
- Yüksek kapaticılık özelliğinden, uygulanacak malzemenin yüzeye çok iyi yapışmasını sağlar.
- Amonyak içermez ve yüksek alkali dayanımı sağlar.

#### Uygulama:

CRYSTAL PRIMER-100, uygulamasına geçilmeden önce zemin temizlenmeli toz ve kirden arındırılmalıdır. CRYSTAL PRIMER-100, uygulanacak zemine bağlı olarak belirtilen oranlarda temiz su ile karıştırılır. Uygulama yapılacak yüzeye rulo ile uygulanır.

Astarlama işlemi tüm yüzeye homojen olarak yapılmalıdır. Üzerine yapılacak uygulama bağlı olarak en az 2-3 kat astarlama işlemi yapılmalıdır. Astarın beyaz rengi priz aldıkça şeffaflaşır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak (20°C) astarlama işleminden 4-5 saat sonra üzerine uygulama yapılabilir. Emici olmayan zeminler için astar tam prizlenmeden üzerine yapılacak toz malzemeden 0,500 kg/m<sup>2</sup> sarfiyat olacak şekilde toz ürün astar üzerine serpilir ve harç kıvamında zemine uygulanır. Harç kurduktan sonra zemin uygulaması yapılabilir.

#### Sarfiyat ve Depolama:

Sarfiyat yüzeyin durumuna bağlı olarak değişiklik gösterilebilir. Aşağıda verilen sarfiyatlar yaklaşık değerlerdir.

Betonarme zeminler	0,10-0,15 kg/m <sup>2</sup>
Eski emici beton zeminler	0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>
PVC zeminler	0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>
Ahşap & linolyum zeminler	0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup>
Anti-korozif metal & demir	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
Seramik & mermer	0,25-0,30 kg/m <sup>2</sup>

Raf Ömrü	Kuru ve nemsiz ortamda ambalajı açılmadan 6 ay
Renk	Beyaz
Ambalaj	5 - 20 Kg bidon