CRYSTAL PARQUET VARNISH 2K®

İki Bileşenli Ahşap Verniği

Teknik Bilgi Föyü
Revizyon No: 00 **| Düzenleme** 02/2026

TANIMI

CRYSTAL PARQUET VARNISH 2K, su bazlı iki bileşenli ahşap verniği olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Su bazlı ve kokusuzdur.
- İç mekan ahşap ve parke zeminleri için kullanılır.
- Kolay uygulanır.
- Yüksek yüzey sertliği sağlar.
- Yüksek aşınma ve çizilme direncine sahiptir.

İNCELTME

Hazır kullanmak için inceltme gerektirmez.

UYGULAMA TALİMATLARI

Yüzey Hazırlığı:
Ürünü uygulamadan önce selüloz veya poliüretan dolgu veya astar gibi ürünler kullanmayın. Dolgu olarak, ahşap tozunu ürünle karıştırın ve parkenin tüm boşluklarını ve derzlerini doldurun. Kuruduktan sonra fazla macunu temizleyin.
Yeni Ahşap Zeminler:
Yüzeyi tamamen temizleyin. Yüzeyi parke zımpara makinesiyle veya zımpara kağıdı #120/150 kullanarak elle zımparalayın. Oluşan tozu iyice temizleyin ve bir elektrikli süpürgeyle yüzeyden tamamen çıkarın. Prime Dekoratif Renklendirici, parke zemini renklendirmek için kullanılabilir. Renklendirmeden sonra, vernik uygulamasından önce en az 6 saat kurumasını bekleyin.
Vernikli Ahşap Zeminler:
Eski verniği bir kazıma makinesiyle parkeden tamamen çıkarın. Yüzeydeki kir, yağ, ahşap tozu ve eski vernik kalıntılarını temizleyin. Oluşan tozu iyice temizleyin ve bir elektrikli süpürge ile yüzeyden tamamen çıkarın. Kalan tozu nemli bir bezle alın.
Uygulama:
Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmez. (Çok yüksek sıcaklıklarda %2-3 oranında içme suyu eklenebilir). Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama sırasında tekrarlayın. Cilayı spatula veya çubukla karıştırırken sertleştiriciyi ekleyin.
Karıştırma işlemini çok hızlı yapmayın; sertleştirici yavaşça eklenmelidir. Kullanılan kap kuru ve temiz olmalıdır. Sertleştirici eklendikten sonra karıştırma işlemi tamamlanmalı ve uygulamadan önce 10 dakika dinlendirilmelidir. Karışım 5 saat içinde uygulanmalıdır.
1. katı fırça veya rulo ile uygulayın ve 2 saat kurumaya bırakın. 2. katı uygulamadan önce 180/220 zımpara kağıdı ile hafifçe zımparalayın. 2. ve 3. katları katlar arasında #180/220 zımpara kağıdı ile zımparalayarak 2 saat aralıklarla uygulayın. Herhangi bir nedenle, katlar arasında 8 saat aşılırsa, 24 saat bekleyin ve bir sonraki katı uygulamadan önce yüzeyi zımpara kağıdı #220/240 ile zımparalayın.
Vernik katını önce tane boyunca, sonra da tane boyunca uygulayın, çok fazla süpürmeden parke yüzeyinde eşit ve yeterli miktarda bırakın. Kurumayı teşvik etmek için uygulamadan sonra alan havalandırılmalıdır. Tam kürlenme için 7 gün bekleyin. Bakım (daha önce aynı ürün kullanılmışsa):Ürünü önceden kaplanmış yüzeylere doğrudan uygulamayın. Eski verniği bir kazıma makinesiyle parke üzerinden tamamen çıkarın. Yüzeydeki tüm kiri, yağı, ahşap tozunu ve eski vernik kalıntılarını temizleyin. Oluşan tozu iyice temizleyin ve bir elektrikli süpürgeyle yüzeyden tamamen çıkarın. Kalan tozu nemli bir bezle temizleyin. "Uygulama" bölümünde açıklandığı gibi aynı işlemi 3 kat olarak tekrarlayın. Yılda bir kez inceleyin ve gerektiği gibi bakımını yapın.

TALİMATLAR

- Sadece iç mekan kullanımı içindir.
- Crystal Parquet Varnish ürününden önce nitro, poliüretan baz katlar veya astarlar gibi ürünler uygulamayın.
- Kullanılmadığında ürünü kapalı tutun.
- Ürünün genel uygulama sıcaklığı %40-65 bağıl nem aralığında 15°C ile 25 °C arasında olmalıdır.
- Kurumayı teşvik etmek için uygulama sırasında ve sonrasında alan havalandırılmalıdır.
- Ürün, hava veya yüzey sıcaklığı 10 °C'nin altında olduğunda uygulanmamalıdır.
- Cilalı zemin, amonyak içerek temizlik malzemeleriyle temizlenmemelidir.
- Cilalı zemine 24 saat sonra basılabilir. Halı sermeden veya temizlemeden önce 7 gün bekleyin.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır.
- Boyama araçları, uygulamadan sonra sabun ve bol ılık su ile temizlenmelidir.

CRYSTAL PARQUET VARNISH 2K®

İki Bileşenli Ahşap Verniği

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Yeterli havalandırma ile kullanın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.

Teknik Özellikler

Sarfiyat	İlk kat; ~0,060 Kg/m²
Yoğunluk	A:1,03±0,02
	B:1,4±0,02
Karışım Oranı	5:0,5 Lt
Parlaklık	Tam mat, yarı mat, parlak
İkinci kat uygulama (+20 C)	1,5-2 saat
Üzerinde yürünebilme(+20 C)	24 saat
Görünüm	Beyaz Sıvı
Tam Kürlenme	7 gün
Ambalaj	A:5 kg
	B:0,500 kg
Raf Ömrü & Depolama;	Açılmamış orijinal ambalajında 1 yıl